

Технические данные	RepaCoat FX DG FL #1225
Время выработки ("посудное" время)(при +20 град.С) [мин]	10
Твёрдость 80% (при +20 град.С [часа]	24
Конечная твёрдость (при +20 град.С) [дней]	12
Удельный вес [г/см3]	1,1
Жёсткость (по Шору)	90
Прочность при растяжении [Н/мм2] DIN 53435	38
Относительное удлинение при разрыве DIN 53455 [%]	500 - 600
Диапазон температуры град. (С)	-40.. +120